

CEMTEX SC1



- Polyvalent pour tout revêtement
- Blanc
- Mortier colle spécial compacto, grès céram et marbre
- Murs et sols, intérieur et extérieur
- Excellente rétention d'eaux
- Utilise CEMTEX SC1 pour limiter le tâchage

PRESENTATION :

- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.

COMPOSITION :

Liant hydraulique, sable de granulométrie étudié, adjuvant assurant la régulation de prise et pouvoir collant renforcé.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage20%
- Temps de vie en auge 03 h. environ
- Consommation..... 04kg/ 01m2
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment .

DOMAINE D'EMPLOI :

- Sols et murs, intérieur et extérieur.



Revêtement associés :

- Compacto Grès Céram ou porcelaine, pate de verre , marbre, brique de terre cuite ,granit.

CEMTEX SC1



MISE EN ŒUVRE :

Température : - entre 05°C et 40°C

- Ne pas poser sur support gelé .
- Par temps très chaud, il convient d'humidifier le support au préalable.

Gâchage : 05L d'eau claire environ pour 25 kg de poudre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux ne coulant pas de la truelle.

Temps de repos : 10 minutes avant emploi .

Application :

- Etalez CEMTEX sur le support et régler la surface à l'aide du peigne
- Procéder simplement à la pose de votre carreaux.

Finition : 24H minimum après la pose des carreaux, effectuer la finition avec un produit de Jointement de notre gamme CEMTEX JOINT.

REMARQUE :

Contient du ciment, éviter le contact avec la peau et les yeux, caustique. Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Nos renseignements techniques sont donnés de bonne foi, dans l'état actuel de nos connaissances. Ils ne peuvent engager la responsabilité de notre société lors de la mise en œuvre de nos produits. En cas de doute, il appartient à l'utilisateur de procéder à des essais préalables et suffisants ou de Nous consulter si nécessaire.

Fabriqué selon exigences techniques des normes Européennes sous license du :
GROUPE CERAMEX Rue Saint-Laurent 2 1207 Genève CH - Suisse N°87232P
 Marque et Model déposées OMPI & INAPI par groupe CERAMEX (Suisse) N°1078814



CEMTEX SC1



Délayer dans l'eau
1L x 5KG



Gâcher



Laisser reposer 10mn



Appliquer

Fabriqué par : Groupe GENIMAT

Usine Sidi Aïch, Tél / Fax : 034 29 62 97 Mob. : 05 55 00 28 28 à 30

Web : www.cemtex-dz.com

Email : info@cemtex-dz.com

